

## Procédés de fabrication I - IGI - HEIG-VD Propriétés Mécanique des Matériaux Résumé

6 octobre 2023

### Observation

Dans la plupart des procédés, la mise en forme de la matière première est basée sur les déformations plastiques. Exemple :

- formage des métaux : laminage, forgeage, extrusion, étirage,
- formage des feuilles : pliage, emboutissage, découpage,
- procédés de coupe (fraisage, perçage, décolletage).

### Conséquence

La planification puis l'optimisation des procédés de production cités plus haut est essentiellement conditionnée par les **propriétés mécaniques** du matériau à usiner.

## Objectifs du chapitre


Principales propriétés mécaniques :

Nom	Symbole	Unité
Le module d'élasticité .....	$E$	[GPa]
Le coefficient de Poisson .....	$\nu$	[-]
Le coefficient d'écroûissage .....	$n$	[-]
Le module d'écroûissage .....	$K$	[MPa]
La limite élastique .....	$R_e$	[MPa]
La résistance à la traction .....	$R_m$	[MPa]
Le taux de déformation réel à la rupture .....	$\varepsilon_{ult}$	[-]
La dureté .....	HB, HV, HK	[kg/mm <sup>2</sup> ]
...	...	...

(cf. Annexe ??)

## Taux de déformation réel

Episode de traction



- La quantité de déformation infinitésimale (notée  $d\varepsilon$ ) entre les états voisins 1 et 2 est mesurée en rapportant l'allongement  $dl'$  à la longueur déformée  $l'$  :


$$d\varepsilon = \frac{dl'}{l'}$$

- La mesure de la déformation sur toute l'expérience de traction s'obtient comme la somme (l'intégrale) des incréments infinitésimaux  $d\varepsilon$  :

$$\varepsilon = \int_{l_0}^{l'} d\varepsilon = \int_{l_0}^{l'} \frac{dl'}{l'}$$

## Taux de déformation réel (suite)

### Episode de traction



- Cette mesure porte le nom de **taux de déformation réel**. Comme l'intégrale peut se résoudre ( $\ln x$  est la primitive de  $\frac{1}{x}$ , on obtient que

$$\varepsilon = \ln l - \ln l_0 = \ln \frac{l}{l_0}.$$

Cela signifie que le taux de déformation réel ne dépend que des états finaux et initiaux et **pas de l'historique** du traitement subi par l'échantillon. Cela n'est pas valable pour un mode de déformation général, mais vrai pour la traction simple (uniaxiale).

- Comme  $l > l_0$  (traction) le taux de déformation réel est une quantité  $> 0$ .

(cf. Annexe 1)

## Force et contrainte réelle

### Théorie de l'expérience de traction (Hooke, Young, Ludwik)

- On appelle **contrainte réelle** et note  $\sigma$  le rapport entre force et section courantes :

$$F = S\sigma.$$

- Pour un matériau donné,  $\sigma$  ne dépend que du taux de déf. réel  $\varepsilon$  :  $\sigma = \sigma(\varepsilon)$ .
- La dépendance entre  $\sigma$  et  $\varepsilon$  est **forcément** linéaire tant que la barre demeure dans le domaine élastique, soit tant que  $\varepsilon$  est assez petit :

$$\varepsilon \leq \varepsilon_e$$

où  $\varepsilon_e$  est une caractéristique du matériau. Elle correspond au taux de déformation à partir duquel il **plastifie**. On a donc la **loi de Hooke** :

$$\sigma = E\varepsilon \text{ si } \varepsilon \leq \varepsilon_e \quad \text{où } E : \text{ est le module d'Young du matériau}$$

- On a vu aux exos (exo 2, série 1), qu'une loi non linéaire impliquait qu'une précontrainte modifiait la déformabilité du matériau, ce qui est **contraire** à la réversibilité des déformations élastiques.

(cf. Annexe 2)

## ANNEXES, TABLES ET BIBLIOGRAPHIE

## A 1: Autre mesure de la déformation

### Taux de déformation nominal - définition

- On peut définir l'allongement relatif de longueur en comparant l'accroissement  $dI'$  non pas à la longueur courante  $I'$ , mais à la longueur initiale  $I_0$  :

$$\frac{dI'}{I_0} \text{ à la place de } \frac{dI'}{I'}$$

- Dans ce cas, la taux de déformation caractérisant l'étirage  $I_0 \rightarrow I$  vaut

$$e = \int_{I_0}^I \frac{dI'}{I_0} \text{ à la place de } \varepsilon = \int_{I_0}^I \frac{dI'}{I'}$$

On peut résoudre l'intégrale définissant  $e$  :


$$e = \int_{I_0}^I \frac{dI'}{I_0} = \frac{\int_{I_0}^I dI'}{I_0} = \frac{I - I_0}{I_0} = \frac{I}{I_0} - 1$$

- La quantité  $e$  porte le nom de **taux de déformation nominal** et est souvent utilisé pour des raisons de simplicité (pas de logarithme) mais il pose aussi des pb. (loi de Hooke!). Il est lié au taux réel  $\varepsilon = \ln \frac{I}{I_0}$  par l'équation

$$e = e^\varepsilon - 1.$$

## A 2: Linearité de la fonction $\sigma(\varepsilon)$ en élasticité

### Une barre précontrainte l'autre non



- Si toutes les déformations sont élastiques les deux barres ont la même déformabilité. Cela veut dire qu'il faut que

$$\sigma - \sigma_1 = \sigma_2$$

#### Résultats

Si on dit que  $\sigma \propto \varepsilon$  ( $\sigma = E\varepsilon$ ) : OK :  $\sigma - \sigma_1 = \sigma_2$

Si on dit que  $\sigma \propto e$  ( $\sigma = Ee$ ) : pas OK :  $\sigma - \sigma_1 \gg \sigma_2$